

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 034 839 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
13.09.2000 Bulletin 2000/37

(51) Int Cl.7: **B01J 13/04, A61K 7/00,
A61K 9/51**

(21) Numéro de dépôt: **00400503.9**

(22) Date de dépôt: **24.02.2000**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeurs:
• **Simmonnet, Jean-Thierry**
75011 Paris (FR)
• **Richart, Pascal**
75013 Paris (FR)

(30) Priorité: **02.03.1999 FR 9902579**

(74) Mandataire: **Casalonga, Axel**
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Morassistrasse 8
80469 München (DE)

(71) Demandeur: **L'OREAL**
75008 Paris (FR)

(54) Nanocapsules à base de polymères dendritiques

(57) La présente invention concerne des nanocapsules constituées

- d'un coeur lipidique formant ou contenant un principe actif lipophile et
- d'une enveloppe continue insoluble dans l'eau com-

prenant au moins un polymère dendritique de type polyester à fonctions hydroxyle terminales éventuellement modifiées,

ainsi que des compositions cosmétiques et/ou dermatologiques contenant lesdites nanocapsules à base de polymères dendritiques.

EP 1 034 839 A1

Description

[0001] La présente invention concerne des nanocapsules à base de polymères dendritiques ainsi que des compositions cosmétiques et/ou dermatologiques les contenant.

[0002] L'encapsulation ou l'absorption de principes actifs lipophiles dans des particules de dimensions submicro-
 niques est connue depuis plusieurs années et est largement utilisée en particulier dans les domaines cosmétologique
 et dermatologique. En effet, ces particules appelées nanoparticules sont capables de traverser les couches superfi-
 cielles du *stratum corneum* et de pénétrer dans les couches supérieures de l'épiderme vivant pour y libérer le principe
 actif. Cette pénétration dans des couches plus profondes élargit l'espace d'action des principes actifs et les met à l'abri
 d'une élimination rapide par simple frottement.

[0003] Le terme de "nanoparticules" englobe principalement deux systèmes différents : des "nanosphères" consti-
 tuées d'une matrice polymère poreuse dans laquelle le principe actif est absorbé et/ou adsorbé, ainsi que des "nano-
 capsules" ayant une structure de type noyau-enveloppe, c'est-à-dire une structure constituée d'un coeur lipidique
 formant ou contenant le principe actif, lequel coeur est encapsulé dans une enveloppe protectrice continue insoluble
 dans l'eau. La présente invention concerne uniquement ce deuxième type vésiculaire de nanoparticules, c'est-à-dire
 des nanocapsules à noyau lipidique entouré d'une membrane polymère.

[0004] L'encapsulation de principes actifs dans des capsules de taille submicronique permet, il est vrai, de transporter
 les molécules actives plus profondément dans la peau mais elle n'assure pas toujours - contrairement à ce que pourrait
 laisser penser cette structure "protectrice" - une stabilité suffisante du principe actif vis-à-vis des conditions physico-
 chimiques environnantes.

[0005] Le problème de l'instabilité du principe actif se pose en particulier pour des substances sensibles à l'oxydation,
 à la lumière, à des températures élevées et/ou à des pH acides ou basiques. Une telle substance très utilisée en
 cosmétique est par exemple le rétinol (vitamine A₁) qui est sensible à l'oxydation en particulier à pH acide.

[0006] Une approche pour stabiliser le rétinol a consisté à ajouter aux compositions le renfermant des antioxydants
 lipophiles et des chélatants et d'ajuster le pH de ces compositions à une valeur comprise entre 5 et 10 (WO 9 631 194).

[0007] La demanderesse a découvert que l'encapsulation dans des nanocapsules à base d'un type de polymère
 particulier permettait d'améliorer de manière spectaculaire la stabilité du rétinol et ceci notamment en l'absence
 d'agents anti-oxydants et à des pH inférieurs à 5.

[0008] Les polymères permettant d'obtenir un tel effet favorable sont des polymères appelés *polymères dendritiques*.

Ces polymères ont une structure de type polyester hyperramifiée qui sera décrite plus en détail ci-après.

[0009] Ainsi, l'encapsulation du rétinol dans des nanocapsules ayant une enveloppe formée par des polymères den-
 dritiques du type décrit ci-après confère à cette molécule active une stabilité satisfaisante, à savoir une perte d'activité
 inférieure à 20 % après 1 mois de conservation à 45 °C, alors que, dans des conditions équivalentes, cette même
 molécule encapsulée dans d'autres polymères couramment utilisés pour la nanoencapsulation (par exemple la poly-
 caprolactone ou les dérivés de cellulose) présente une perte d'activité au moins égale à 30 % et pouvant atteindre
 100 %.

[0010] L'invention a donc pour objet des nanocapsules constituées

- d'un coeur lipidique formant ou contenant un principe actif lipophile et
- d'une enveloppe continue insoluble dans l'eau comprenant au moins un polymère dendritique de type polyester
 à fonctions hydroxyle terminales.

[0011] Elle a également pour objet des compositions cosmétiques et/ou dermatologiques contenant lesdites nano-
 capsules à base de polymères dendritiques.

[0012] L'invention a en outre pour objet un procédé de préparation de nanocapsules à base des polymères dendri-
 tiques ci-dessus.

[0013] D'autres objets apparaîtront à la lecture de la description et des exemples qui suivront.

[0014] Les polymères dendritiques ou dendrimères (du grec *dendron* = arbre) sont des molécules polymères "arbo-
 rescentes", c'est-à-dire très ramifiées inventées par D. A. Tomalia et son équipe au début des années 90 (Donald A.
 Tomalia *et al.*, *Angewandte Chemie, Int. Engl. Ed.*, vol. 29, n° 2, pages 138 - 175). Il s'agit de structures moléculaires
 construites autour d'un motif central généralement polyvalent. Autour de ce motif central sont enchaînés, en couches
 concentriques et selon une structure parfaitement déterminée, des motifs ramifiés d'allongement de chaîne donnant
 ainsi naissance à des macromolécules symétriques, monodispersées ayant une structure chimique et stéréochimique
 bien définie.

[0015] Les polymères dendritiques constituant l'enveloppe des nanocapsules de la présente invention sont des po-
 lyères hyperramifiés ayant la structure chimique d'un polyester et qui sont terminés par des groupements hydroxyle
 éventuellement modifiés par au moins un agent de terminaison de chaîne. La structure et la préparation de tels poly-
 mères est décrite dans les demandes de brevet WO-A-93/17060 et WO 96/12754.

[0016] Plus précisément, les polymères dendritiques utilisés dans les compositions de la présente invention peuvent être définis comme étant des macromolécules hautement ramifiées de type polyester, constituées

- d'un motif central dérivé d'un composé initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle (a),
- de motifs d'allongement de chaîne dérivés d'une molécule d'allongement de chaîne portant une fonction carboxyle (b) et au moins deux fonctions hydroxyle (c),

chacune des fonctions hydroxyle (a) de la molécule centrale étant le point de départ d'une réaction de polycondensation (par estérification) qui débute par la réaction des fonctions hydroxyle (a) de la molécule centrale avec les fonctions carboxyle (b) des molécules d'allongement de la chaîne, puis se poursuit par réaction des fonctions carboxyle (b) avec les fonctions hydroxyle (c) des molécules d'allongement de la chaîne.

[0017] On appelle un dendrimère de "génération X" un polymère hyperramifié préparé par X cycles de condensation, chaque cycle consistant à faire réagir l'ensemble des fonctions réactives du motif central ou du polymère avec un équivalent d'une molécule d'allongement de chaîne.

[0018] Le composé initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle et formant le motif central autour duquel se construira la structure dendritique est un composé mono-, di- ou polyhydroxylé. Il est généralement choisi parmi

- (a) un alcool monofonctionnel,
- (b) un diol aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique,
- (c) un triol,
- (d) un tétrol,
- (e) un alcool de sucre,
- (f) l'anhydro-ennéa-heptitol ou le dipentaérythritol,
- (g) un α -alkylglycoside,
- (h) un polymère polyalcoxylé obtenu par polyalcoxylation d'un des alcools (a) à (g), ayant une masse molaire au plus égale à 8000.

[0019] On peut citer à titre d'exemples de composés initiateurs préférés servant à préparer les polyesters dendritiques utilisés dans la présente invention le ditriméthylolpropane, le ditriméthyloléthane, le dipentaérythritol, le pentaérythritol, un pentaérythritol alcoxylé, le triméthyloléthane, le triméthylolpropane, un triméthylolpropane alcoxylé, le glycérol, le néopentylglycol, le diméthylolpropane ou le 1,3-dioxane-5,5-diméthanol.

[0020] On fait réagir sur ces composés initiateurs hydroxylés formant le motif central du futur dendrimère, des molécules dites molécules d'allongement de chaîne qui sont des composés de type diol-monoacide choisis parmi

- les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle, et
- les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle dont une ou plusieurs porte(nt) un substituant hydroxyalkyle.

[0021] Des exemples préférés de tels composés sont l'acide diméthylolpropionique, l'acide α, α -bis(hydroxyméthyl)-butyrique, l'acide α, α, α -tris(hydroxyméthyl)-acétique, l'acide α, α -bis(hydroxyméthyl)-valérique, l'acide α, α -bis(hydroxy)-propionique et l'acide 3,5-dihydroxybenzoïque.

[0022] Selon un mode de réalisation particulièrement préféré de la présente invention, le composé initiateur est choisi parmi le triméthylolpropane, le pentaérythritol et un pentaérythritol éthoxylé, et la molécule d'allongement de chaîne est l'acide diméthylolpropionique.

[0023] Une partie des fonctions hydroxyle terminales des polymères dendritiques de type polyester utilisés dans les nanocapsules de la présente invention peuvent porter des substituants dérivés d'au moins un agent de terminaison de chaîne.

[0024] La fraction de ces fonctions hydroxyle terminales portant un motif de terminaison de chaîne est généralement comprise entre 1 et 90 % en moles, de préférence entre 10 et 50 % en moles rapporté au nombre total de fonctions hydroxyle terminales.

[0025] Le choix d'un agent de terminaison de chaîne approprié permet de modifier à souhait les propriétés physico-chimiques des polyesters dendritiques utilisés dans les compositions de la présente invention.

[0026] Ledit agent de terminaison de chaîne peut être choisi dans une grande variété de composés capables de former des liaisons covalentes avec les fonctions hydroxyle terminales.

[0027] Ces composés englobent notamment :

- i) les acides (ou anhydrides) monocarboxyliques aliphatiques ou cycloaliphatiques saturés ou insaturés,
- ii) les acides gras saturés ou insaturés,

- iii) les acides monocarboxyliques aromatiques,
- iv) les diisocyanates monomères ou oligomères ou des produits d'addition de ceux-ci,
- v) les épihalogénhydrines,
- vi) les esters glycidiques d'un acide monocarboxylique ou d'un acide gras en C₁₋₂₄,
- vii) les éthers glycidiques d'alcools monovalents en C₁₋₂₄,
- viii) les produits d'addition dérivés d'un acide mono-, di- ou polycarboxylé aliphatique ou cycloaliphatique, saturé ou insaturé, ou des anhydrides correspondants,
- ix) les produits d'addition dérivés d'un acide mono-, di- ou polycarboxylé aromatique ou des anhydrides correspondants,
- x) les époxydes d'un acide monocarboxylique insaturé en C₃₋₂₄ ou d'un triglycéride correspondant,
- xi) les alcools monofonctionnels aliphatiques ou cycloaliphatiques, saturés ou insaturés,
- xii) les alcools monofonctionnels aromatiques,
- xiii) les produits d'addition dérivés d'un alcool mono-, di- ou polyfonctionnel, aliphatique ou cycloaliphatique, saturé ou insaturé, et
- xiv) les produits d'addition dérivés d'un alcool mono-, di- ou polyfonctionnel aromatique.

[0028] On peut citer à titre d'exemple d'agents de terminaison de chaîne l'acide laurique, les acides gras de graines de lin, les acides gras de soja, les acides gras de suif, les acides gras d'huile de ricin déshydrogénée, l'acide crotonique, l'acide caprique, l'acide caprylique, l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide benzoïque, l'acide para-*tert*-butylbenzoïque, l'acide abiétique, l'acide sorbinique, le 1-chloro-2,3-époxypropane, le 1,4-dichloro-2,3-époxybutane, les acides gras de soja époxydés, le maléate de l'éther diallylique de triméthylolpropane, le 5-méthyl-1,3-dioxane-5-méthanol, le 5-éthyl-1,3-dioxane-5-méthanol, l'éther diallylique de triméthylolpropane, l'éther triallylique de pentaérythritol, le triacrylate de pentaérythritol, le triacrylate de pentaérythritol triéthoxylé, le toluène-2,4-diisocyanate, le toluène-2,6-diisocyanate, l'hexaméthylène-diisocyanate ou l'isophorone-diisocyanate.

[0029] Parmi ces agents de terminaison de chaîne, on préfère en particulier l'acide caprique et l'acide caprylique ou un mélange de ceux-ci.

[0030] Les polymères dendritiques de type polyester à fonctions hydroxyle terminales et portant éventuellement des groupements de terminaison de chaîne sont connus et sont commercialisés par la société PERSTORP.

[0031] Des polymères particulièrement préférés utilisés dans la présente invention sont

- un polyester dendritique obtenu par polycondensation d'acide diméthylolpropionique sur du triméthylolpropane et exempt d'agents de terminaison de chaîne, par exemple celui commercialisé sous la dénomination "BOLTORN® H40 (TMP core)" par la société PERSTORP ;
- un polyester dendritique obtenu par polycondensation d'acide diméthylolpropionique sur du pentaérythritol polyoxyéthyléné (en moyenne 5 motifs d'oxyde d'éthylène sur chaque fonction hydroxyle), exempt d'agent de terminaison de chaîne par exemple celui commercialisé sous la dénomination "BOLTORN® H30" par la société PERSTORP ;
- un polyester dendritique de génération 3 obtenu par polycondensation d'acide diméthylolpropionique sur du pentaérythritol polyoxyéthyléné (en moyenne 5 motifs d'oxyde d'éthylène sur chaque fonction hydroxyle), dont 50 % des fonctions hydroxyle sont estérifiées par des acides en C₈₋₁₀ et notamment les acides caprique (C₁₀) et caprylique (C₈), ("BOLTORN® H30 (estérifié)" vendu par la société PERSTORP).

[0032] Parmi ces trois polymères, on préfère tout particulièrement le dernier.

[0033] Ces polymères dendritiques sont utilisés pour préparer des nanocapsules constituées d'un coeur lipidique formant ou contenant un principe actif entouré d'une enveloppe formée par ces polymères.

[0034] Le procédé de préparation de nanocapsules utilisé par la demanderesse est de préférence celui décrit dans EP-A-0 274 961. Il comprend les étapes consistant

- à dissoudre le polymère, la phase lipidique formant ou contenant le principe actif et éventuellement un agent tensioactif jouant le rôle d'agent d'enrobage dans un solvant organique approprié, c'est-à-dire miscible avec l'eau, non toxique et plus volatil que l'eau (généralement de l'acétone et/ou un alcool inférieur),
- à préparer une solution d'un agent tensioactif approprié dans l'eau (non-solvant du polymère et de la phase lipidique),
- à verser la phase organique dans la phase aqueuse tout en agitant modérément celle-ci, ce qui aboutit à la formation spontanée d'une émulsion de nanocapsules,
- puis à évaporer la phase organique et, éventuellement, une partie de la phase aqueuse, ce qui donne une suspension concentrée de nanocapsules dans une phase aqueuse.

[0035] Ce procédé de préparation implique généralement le chauffage de la phase organique et/ou de la phase aqueuse à des températures comprises entre 35 et 70 °C. Les polyesters dendritiques utilisés dans la présente invention permettent de réaliser ce procédé à température ambiante ce qui constitue un avantage important en particulier pour des substances actives thermosensibles telles que le rétinol.

[0036] L'agent tensioactif sert principalement à maîtriser la taille des nanocapsules. Il assure en effet la stabilité des nanocapsules dans l'émulsion résultant du versement de la phase acétonique dans la phase aqueuse et prévient leur coalescence.

[0037] On peut utiliser n'importe quel agent tensioactif à caractère hydrophile, qu'il soit non-ionique, anionique ou cationique. On peut citer à titre d'exemple le laurylsulfate de sodium, les composés d'ammonium quaternaire, les monoesters de sorbitanne polyoxyéthylénés ou non, les éthers d'alcools gras et de polyoxyéthylèneglycol, les condensats d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène comme le produit PLURONIC® F-68 vendu par la société BASF ou les phospholipides tels que la lécithine.

[0038] Le rapport pondéral de l'agent tensioactif aux matériaux constitutifs des nanocapsules est avantageusement compris entre 0,01 et 0,5 et de préférence voisin de 0,2.

[0039] Il est souvent souhaitable ou nécessaire de pourvoir les nanocapsules d'un enrobage dit "lamellaire". Il s'agit d'une structure organisée en un ou plusieurs feuillet(s) lipidique(s) constitué(s) chacun d'une bicouche de molécules amphiphiles semblable à celle des membranes biologiques. Cet enrobage, outre sa fonction d'ajustement de la taille des nanocapsules, améliore l'étanchéité des nanocapsules vis-à-vis d'une fuite du principe actif vers d'autres phases lipidiques de la composition.

[0040] Les agents d'enrobage sont des agents tensioactifs à caractère hydrophobe solubles dans la phase organique utilisée dans le présent procédé et qui sont capables, en présence d'eau, de former les doubles couches lipidiques décrites ci-dessus. Dans le procédé d'encapsulation de principes actifs utilisé par la demanderesse, cet agent d'enrobage est dissous dans la phase organique (acétonique/alcoolique) contenant le polymère et la phase lipidique.

[0041] On peut citer à titre d'exemple de tels agents d'enrobage les phospholipides tels que la lécithine selon la demande EP-A-447 318, certains polycondensats d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène comme les produits vendus sous la dénomination PLURONIC® par la société BASF tels que PLURONIC L121 ou sous la dénomination SYNPERONIC® par la société ICI, ou certains agents tensioactifs siliconés, tels que ceux décrits dans les documents US-A-5 364 633 et US-A-5 411 744 et utilisés dans la demande de brevet FR-A-2 742 677, par exemple ceux vendus par la société DOW CORNING sous les dénominations DC 5329, DC 7439-146, DC 2-5695 et Q4-3667.

[0042] La taille des nanocapsules à base de polymères dendritiques ainsi obtenues est avantageusement comprise entre 50 et 800 nm, de préférence entre 100 et 300 nm.

[0043] Le procédé de nanoencapsulation de la présente invention permet d'encapsuler toutes sortes de principes actifs cosmétiques ou dermatologiques lipophiles.

[0044] On peut citer à titre d'exemple les agents émollients, les anti-inflammatoires, les anti-bactériens, les antifongiques, les anti-viraux, les anti-séborrhéiques, les anti-acnéiques, les kératolytiques, les antihistaminiques, les anesthésiques, les agents cicatrisants, les modificateurs de la pigmentation, les filtres solaires, les piègeurs de radicaux libres, les agents hydratants, les vitamines et d'autres composés lipophiles similaires.

[0045] Selon la présente invention, le principe actif encapsulé est de préférence un principe actif lipophile sensible aux conditions physico-chimiques environnantes telles que la température, le pH, la lumière ou la présence d'agents oxydants.

[0046] On peut citer à titre d'exemples de principes actifs lipophiles préférés les vitamines telles que la vitamine A (rétinol) ou des esters de celle-ci, la vitamine E ou des esters de celle-ci tels que l'acétate de tocophérol, la vitamine D ou des dérivés de celle-ci et la vitamine F ou des dérivés de celle-ci, les carotènes tels que le β -carotène ou des dérivés de ceux-ci tels que le lykopène, et l'acide salicylique ou ses dérivés, notamment ceux décrits dans les documents FR-A-2 581 542, EP-A-378 936 et EP-A-570230, en particulier les acides n-octanoyl-5-salicylique, n-décanoyl-5-salicylique, n-dodécanoyl-5-salicylique, n-octyl-5-salicylique, n-heptyloxy-5-salicylique et n-heptyloxy-4-salicylique.

[0047] On a obtenu d'excellents résultats notamment pour l'encapsulation du rétinol (vitamine A₁), molécule très sensible à l'oxydation à pH acide, ainsi que pour les esters en C₁₋₃₀, plus particulièrement en C₁₋₆, de celui-ci, tels que l'acétate de rétinol et le propionate de rétinol.

[0048] La présente invention a également pour objet des compositions cosmétiques et/ou dermatologiques contenant, dans un support physiologiquement acceptable, les nanocapsules à base de polymères dendritiques décrites ci-dessus.

[0049] La fraction que représentent les nanocapsules dans les compositions cosmétiques et/ou dermatologiques de la présente invention est généralement comprise entre 0,1 et 30 % en poids et de préférence entre 0,5 et 15 % en poids rapporté au poids total de la composition.

[0050] Les compositions peuvent contenir, en plus des nanocapsules et de la phase aqueuse, des adjuvants cosmétiques et/ou pharmaceutiques connus tels que des corps gras, de la vaseline, des agents régulateurs de pH, des conservateurs, des agents épaississants, des colorants ou des parfums.

[0051] Bien entendu, l'homme de métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés supplémentaires et leur quantité, de manière à ce que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition cosmétique ou dermatologique conforme à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

[0052] Les compositions selon l'invention peuvent se présenter par exemple sous forme de sérum, de lotion, de gel aqueux, hydroalcoolique ou huileux, d'émulsion eau-dans-huile ou huile-dans-eau ou encore sous forme de dispersions aqueuses de vésicules lipidiques constituées de lipides ioniques ou non-ioniques ou d'un mélange de ceux-ci, lesquelles vésicules renferment ou non une phase huileuse.

[0053] Les exemples, donnés ci-après à titre purement illustratif et non limitatif, permettront de mieux comprendre l'invention.

Exemple 1

Préparation de nanocapsules à base de polyester dendritique

[0054] Dans un ballon en verre ambré d'une capacité de 500 ml, on dissout à température ambiante, sous agitation et sous atmosphère inerte

- 1 g de polyester dendritique de triméthylolpropane et d'acide diméthylolpropionique vendu sous la dénomination BOLTORN® H40 (TMP core) par la société PERSTORP ;
- 5 g de triglycérides d'acide caprylique et d'acide caprique (phase lipidique) contenant 10 % de rétinol, et
- 1 g d'un agent tensioactif non ionique polyéthoxylé vendu sous la dénomination PLURONIC® L121 par la société BASF) dans 200 ml d'un mélange acétone/éthanol (85/15).

[0055] Dans un ballon en verre ambré d'une capacité de 1l, on dissout 0,5 g d'un agent tensioactif non-ionique (polycondensat triséquencé d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène commercialisé sous la dénomination PLURONIC® F68 par la société BASF) dans 300 g d'eau à température ambiante.

[0056] On verse la phase acéto-alcoolique dans la phase aqueuse en maintenant une agitation modérée.

[0057] On évapore ensuite dans un évaporateur rotatif l'acétone et une partie de l'eau jusqu'à un volume final de 100 ml.

[0058] Cette suspension aqueuse contient des nanocapsules ayant un diamètre moyen de 230 nm.

Exemple 2

Préparation de nanocapsules à base de polyester dendritique

[0059] On procède de la manière décrite dans l'Exemple 1 mais en remplaçant le polyester dendritique de triméthylolpropane et d'acide diméthylolpropionique par une quantité équivalente en poids d'un polyester dendritique de pentaérythritol oxyéthyléné (en moyenne 5 motifs d'oxyde d'éthylène par fonction hydroxyle) dont 50 % des fonctions hydroxyle terminales sont estérifiées par un mélange d'acide caprylique (C₈) et d'acide caprique (C₁₀), à savoir le produit BOLTORN® H30 (estérifié) vendu par la société PERSTORP.

[0060] On obtient une suspension aqueuse de nanocapsules ayant un diamètre moyen de 202 nm.

Exemple 3

Essais de stabilité du rétinol encapsulé dans différents polymères

[0061] On compare la stabilité du rétinol enfermé dans les nanocapsules à base de polymères dendritiques (obtenues dans l'Exemple 2) à la stabilité de ce principe actif dans des nanocapsules à base de polymères connus que sont la polycaprolactone et l'acétobutyrate de cellulose, enrobées de différents agents d'enrobage.

[0062] Les nanocapsules contenant le rétinol sont conservées en conditionnements clos et étanches à la lumière et aux gaz sous forme de suspension aqueuse pendant un mois à 45 °C. Au bout de cette période de conservation, on évalue la perte en principe actif (rétinol) par dosage HPLC.

[0063] Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant.

polymère	BOLTORN® H30 estérifié 50 % par des acides gras en C _{8/10}	polycaprolactone		acétobutyrate de cellulose
masse molaire du polymère	4713	50 000		30 000
P _f du polymère (en °C)	70 - 90	58 - 60		155 - 165
agent d'enrobage	Pluronic® L121*	lécithine	Synperonic®*	Synperonic®*
diamètre moyen des nanocapsules	202 nm	196 nm	331 nm	227 nm
pH de la composition	4,75	4,2	4,5	4,9
perte de principe actif après 1 mois à 45 °C	20 %	100 %	41 %	32 %

* Synperonic® et Pluronic® sont les dénominations commerciales de polycondensats triséquencés d'oxyde de propylène et d'oxyde d'éthylène commercialisés respectivement par les sociétés ICI et BASF.

[0064] Ces résultats montrent que l'utilisation des polymères dendritiques pour la préparation de nanocapsules améliore de manière significative la stabilité à l'oxydation du rétinol encapsulé et ceci à pH inférieur à 5.

Revendications

1. Nanocapsules constituées

- d'un coeur lipidique formant ou contenant un principe actif lipophile et
- d'une enveloppe polymérique continue insoluble dans l'eau, caractérisées par le fait que ladite enveloppe polymérique comprend au moins un polymère dendritique de type polyester à fonctions hydroxyle terminales.

2. Nanocapsules selon la revendication 1, caractérisées par le fait que le polymère dendritique à fonctions hydroxyle terminales est une macromolécule hautement ramifiée de type polyester, constituée

- d'un motif central dérivé d'un composé initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle (a),
- de motifs d'allongement de chaîne dérivés d'une molécule d'allongement de chaîne portant une fonction carboxyle (b) et au moins deux fonctions hydroxyle (c),

chacune des fonctions hydroxyle (a) de la molécule centrale étant le point de départ d'une réaction de polycondensation (polyestérification) qui débute par la réaction des fonctions hydroxyle (a) de la molécule centrale avec les fonctions carboxyle (b) des molécules d'allongement de la chaîne, puis se poursuit par réaction des fonctions carboxyle (b) avec les fonctions hydroxyle (c) des molécules d'allongement de la chaîne.

3. Nanocapsules selon la revendication 1 et 2, caractérisées par le fait que le composé initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle formant le motif central est choisi parmi

- (a) un alcool monofonctionnel,
- (b) un diol aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique,
- (c) un triol,
- (d) un tétrol,
- (e) un alcool de sucre,
- (f) l'anhydro-ennéa-heptitol ou le dipentaérythritol,
- (g) un α -alkylglycoside, et
- (h) un polymère polyalcoylé obtenu par polyalcoxylation d'un des alcools (a) à (g), ayant une masse molaire au plus égale à 8000.

4. Nanocapsules selon la revendication 3, caractérisées par le fait que le composé initiateur est choisi parmi le ditriméthylolpropane, le ditriméthyloléthane, le dipentaérythritol, le pentaérythritol, un pentaérythritol alcoylé, le tri-

méthyloléthane, le triméthylolpropane, un triméthylolpropane alcoxylé, le glycérol, le néopentylglycol, le diméthylolpropane et le 1,3-dioxane-5,5-diméthanol.

5. Nanocapsules selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisées par le fait que la molécule d'allongement de chaîne est choisie parmi

- les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle, et
- les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle dont une ou plusieurs porte(nt) un substituant hydroxyalkyle.

6. Nanocapsule selon la revendication 5, caractérisée par le fait que la molécule d'allongement de chaîne est choisie parmi l'acide diméthylolpropionique, l'acide α, α -bis(hydroxyméthyl)-butyrique, l'acide α, α, α -tris(hydroxyméthyl)-acétique, l'acide α, α -bis(hydroxyméthyl)valérique, l'acide α, α -bis(hydroxy)-propionique et l'acide 3,5-dihydroxybenzoïque.

7. Nanocapsules selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisées par le fait que le composé initiateur est choisi parmi le triméthylolpropane, le pentaérythritol et un pentaérythritol polyéthoxylé, et que la molécule d'allongement de chaîne est l'acide diméthylolpropionique.

8. Nanocapsules selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisées par le fait qu'une partie des fonctions hydroxyle terminales du polymère dendritique de type polyester portent des substituants dérivés d'au moins un agent de terminaison de chaîne.

9. Nanocapsules selon la revendication 8, caractérisées par le fait que l'agent de terminaison de chaîne est choisi parmi

- i) les acides (ou anhydrides) monocarboxyliques aliphatiques ou cycloaliphatiques saturés ou insaturés,
- ii) les acides gras saturés ou insaturés,
- iii) les acides monocarboxyliques aromatiques,
- iv) les diisocyanates monomères ou oligomères ou des produits d'addition de ceux-ci,
- v) les épihalogénhydrines,
- vi) les esters glycidiques d'un acide monocarboxylique ou d'un acide gras en C_{1-24} ,
- vii) les éthers glycidiques d'alcools monovalents en C_{1-24} ,
- viii) les produits d'addition dérivés d'un acide mono-, di- ou polycarboxylé aliphatique ou cycloaliphatique, saturé ou insaturé, ou des anhydrides correspondants,
- ix) les produits d'addition dérivés d'un acide mono-, di- ou polycarboxylé aromatique ou des anhydrides correspondants,
- x) les époxydes d'un acide monocarboxylique insaturé en C_{3-24} ou d'un triglycéride correspondant,
- xi) les alcools monofonctionnels aliphatiques ou cycloaliphatiques, saturés ou insaturés,
- xii) les alcools monofonctionnels aromatiques,
- xiii) les produits d'addition dérivés d'un alcool mono-, di- ou polyfonctionnel, aliphatique ou cycloaliphatique, saturé ou insaturé, et
- xiv) les produits d'addition dérivés d'un alcool mono-, di- ou polyfonctionnel aromatique.

10. Nanocapsules selon la revendication 9, caractérisées par le fait que l'agent de terminaison de chaîne est choisi parmi l'acide laurique, les acides gras de graines de lin, les acides gras de soja, les acides gras de suif, les acides gras d'huile de ricin déshydrogénée, l'acide crotonique, l'acide caprique, l'acide caprylique, l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide benzoïque, l'acide para-tert-butylbenzoïque, l'acide abiétique, l'acide sorbinique, le 1-chloro-2,3-époxypropane, le 1,4-dichloro-2,3-époxybutane, les acides gras de soja époxydés, le maléate de l'éther diallylique de triméthylolpropane, le 5-méthyl-1,3-dioxane-5-méthanol, le 5-éthyl-1,3-dioxane-5-méthanol, l'éther diallylique de triméthylolpropane, l'éther triallylique de pentaérythritol, le triacrylate de pentaérythritol, le triacrylate de pentaérythritol triéthoxylé, le toluène-2,4-diisocyanate, le toluène-2,6-diisocyanate, l'hexaméthylène-diisocyanate et l'isophorone-diisocyanate.

11. Nanocapsules selon la revendication 10 dans laquelle l'agent de terminaison de chaîne est un mélange d'acide caprique et d'acide caprylique.

12. Nanocapsules selon l'une des revendications 8 à 11, caractérisée par le fait que la fraction de fonctions hydroxyle

terminales portant un motif de terminaison de chaîne est comprise entre 1 et 90 % en moles, de préférence entre 10 et 50 % en moles rapporté au nombre total de fonctions hydroxyle terminales.

13. Nanocapsules selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée par le fait qu'elles sont entourées en outre par un enrobage lamellaire ayant une structure organisée en un ou plusieurs feuillet(s) constitué(s) chacun d'une double couche de molécules amphiphiles appelées agent d'enrobage.

14. Nanocapsules selon la revendication 13, caractérisées par le fait que ledit agent d'enrobage est choisi parmi les phospholipides, notamment la lécithine, les polycondensats d'oxyde de propylène et d'oxyde d'éthylène et les agents tensioactifs siliconés, capables de former des structures lamellaires.

15. Nanocapsules selon la revendication 14, caractérisées par le fait qu'elles ont une taille moyenne comprise entre 50 nm et 800 nm, de préférence entre 100 nm et 300 nm.

16. Nanocapsules selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisées par le fait les principes actifs lipophiles encapsulés sont choisis parmi les agents émollients, les anti-inflammatoires, les anti-bactériens, les anti-fongiques, les anti-viraux, les anti-séborrhéiques, les anti-acnéiques, les kératolytiques, les anti-histaminiques, les anesthésiques, les agents cicatrisants, les modificateurs de la pigmentation, les filtres solaires, les piègeurs de radicaux libres, les agents hydratants et les vitamines.

17. Nanocapsules selon la revendication 16, caractérisées par le fait que le principe actif lipophile encapsulé est choisi parmi les principes actifs sensibles aux conditions physico-chimiques environnantes telles que la température, la lumière, le pH ou la présence d'agents oxydants.

18. Nanocapsules selon la revendication 17, caractérisées par le fait que le principe actif lipophile est choisi parmi les vitamines telles que la vitamine A (rétinol), la vitamine E, la vitamine D et la vitamine F et les esters et dérivés de celles-ci, les carotènes tels que le β -carotène ou les dérivés de ceux-ci tels que le lykopène, et l'acide salicylique et les dérivés de celui-ci, en particulier les acides n-octanoyl-5-salicylique, n-décanoyl-5-salicylique, n-dodécanoyl-5-salicylique, n-octyl-5-salicylique, n-heptyloxy-5-salicylique et n-heptyloxy-4-salicylique.

19. Nanocapsules selon la revendication 18, caractérisées par le fait que le principe actif lipophile est le rétinol ou un ester en C_{1-30} , plus particulièrement en C_{1-6} de celui-ci.

20. Composition cosmétique et/ou dermatologique, caractérisée par le fait qu'elle contient, dans un support physiologiquement acceptable, les nanocapsules à base de polymères dendritiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 19.

21. Composition cosmétique et/ou dermatologique selon la revendication 20, caractérisée par le fait que la fraction des nanocapsules est comprise entre 0,1 et 30 % en poids et de préférence entre 0,5 et 15 % en poids rapporté au poids total de la composition.

22. Composition cosmétique et/ou dermatologique selon la revendication 20 ou 21, caractérisée par le fait qu'elle contient en outre des adjuvants cosmétiques et/ou pharmaceutiques tels que des corps gras, de la vaseline, des agents régulateurs de pH, des conservateurs, des agents épaississants, des colorants ou des parfums.

23. Composition cosmétique et/ou dermatologique selon l'une quelconque des revendications 20 à 22, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous forme d'un sérum, d'une lotion, d'un gel aqueux, hydroalcoolique ou huileux, d'une émulsion eau-dans-huile ou huile-dans-eau, d'une dispersion aqueuse de vésicules lipidiques constituées de lipides ioniques ou non-ioniques ou d'un mélange de ceux-ci, lesquelles vésicules renferment ou non une phase huileuse.

24. Procédé de préparation des nanocapsules selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, consistant

- à dissoudre un polymère, une phase lipidique formant ou contenant un principe actif et éventuellement un agent d'enrobage dans un solvant organique miscible à l'eau approprié,
- à préparer une solution aqueuse d'un agent tensioactif approprié,
- à verser la phase organique dans la phase aqueuse tout en agitant modérément celle-ci,
- puis à évaporer la phase organique et, éventuellement, une partie de la phase aqueuse,

EP 1 034 839 A1

procédé de préparation caractérisé par le fait que le polymère utilisé dans la première étape est un polyester dendritique décrit dans l'une quelconque des revendications 1 à 12.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 00 40 0503

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 8917 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A96, AN 89-126027 XP002116511 & JP 01 071823 A (ROHTO PHARM CO LTD), 16 mars 1989 (1989-03-16) * abrégé *	1,16-24	B01J13/04 A61K7/00 A61K9/51
A	FR 2 681 248 A (OREAL) 19 mars 1993 (1993-03-19) * le document en entier *	1,16-24	
D,A	EP 0 447 318 A (OREAL) 18 septembre 1991 (1991-09-18) * revendications 1-4 *	1,20,24	
A	EP 0 254 447 A (MINNESOTA MINING & MFG) 27 janvier 1988 (1988-01-27) * page 3, ligne 52 - ligne 56 *	1,20,24	
D,A	EP 0 274 961 A (CENTRE NAT RECH SCIENT) 20 juillet 1988 (1988-07-20) * le document en entier *	24	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
A	WO 96 12754 A (PERSTORP AB ; SOERENSEN KENT (SE); PETTERSSON BO (SE)) 2 mai 1996 (1996-05-02) * le document en entier *	1-15,24	B01J A61K
A	WO 93 17060 A (PERSTORP AB) 2 septembre 1993 (1993-09-02) * le document en entier *	1-15,24	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 20 juillet 2000	Examineur Couckuyt, P
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons à : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03/82 (P4/C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 40 0503

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

20-07-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 1071823 A	16-03-1989	AUCUN	
FR 2681248 A	19-03-1993	AT 143793 T	15-10-1996
		CA 2095617 A	14-03-1993
		DE 69214425 D	14-11-1996
		DE 69214425 T	20-02-1997
		EP 0557489 A	01-09-1993
		ES 2092699 T	01-12-1996
		WO 9305753 A	01-04-1993
		JP 6502874 T	31-03-1994
		US 5993831 A	30-11-1999
		US 5556617 A	17-09-1996
EP 0447318 A	18-09-1991	FR 2659554 A	20-09-1991
		AT 123219 T	15-06-1995
		CA 2038331 A, C	17-09-1991
		DE 69110070 D	06-07-1995
		DE 69110070 T	12-10-1995
		DK 447318 T	02-10-1995
		ES 2072563 T	16-07-1995
		JP 2676281 B	12-11-1997
		JP 5148129 A	15-06-1993
		ZA 9101933 A	24-12-1991
EP 0254447 A	27-01-1988	US 4976961 A	11-12-1990
		AU 594789 B	15-03-1990
		AU 7464487 A	21-01-1988
		BR 8703712 A	29-03-1988
		DE 3784803 A	22-04-1993
		DE 3784803 T	12-08-1993
		JP 63054310 A	08-03-1988
		KR 9609639 B	23-07-1996
		CA 1295253 A	04-02-1992
EP 0274961 A	20-07-1988	FR 2608942 A	01-07-1988
		AT 74025 T	15-04-1992
		CA 1293170 A	17-12-1991
		DE 3777793 A	30-04-1992
		GR 3004198 T	31-03-1993
		JP 1960935 C	10-08-1995
		JP 6093998 B	24-11-1994
		JP 63232840 A	28-09-1988
		US 5049322 A	17-09-1991
		US 5174930 A	29-12-1992
WO 9612754 A	02-05-1996	SE 503342 C	28-05-1996

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 40 0503

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

20-07-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9612754 A		US 5663247 A	02-09-1997
		AU 3819195 A	15-05-1996
		CA 2202874 A	02-05-1996
		EP 0788524 A	13-08-1997
		FI 971726 A	23-04-1997
		JP 10508052 T	04-08-1998
		NO 971877 A	24-06-1997
		SE 9403619 A	25-04-1996
WO 9317060 A	02-09-1993	SE 468771 B	15-03-1993
		AT 165609 T	15-05-1998
		AU 3653093 A	13-09-1993
		CA 2117486 A,C	02-09-1993
		DE 69318295 D	04-06-1998
		DE 69318295 T	01-10-1998
		EP 0630389 A	28-12-1994
		ES 2115762 T	01-07-1998
		HK 1005487 A	08-01-1999
		JP 2574201 B	22-01-1997
		JP 7504219 T	11-05-1995
		KR 158912 B	15-01-1999
		SE 9200564 A	15-03-1993
		US 5418301 A	23-05-1995

EPO FORM P0469

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82